



# KIILTO FIXBINDER

## Vattenbaserad tillsatsmedel

### Produktinformation

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE** Tillsatsmedel till cementbaserad fix för att öka flexibilitet och vidhäftning både inne och ute. Kan användas t.ex.:

1. Förbättring av fixets egenskaper då plattsättning utförs på relativt fräsch betong ( min. 1 månad, fuktighet av undergolvet max. 95 % RF ). Under plattsättning måste hänsyn tas till senare spänningar förorsakad av torkningskrymp i betongen, och därför måste tillräckligt många deformationsfogar planeras.
2. Montering av glasmosaik: Glasmosaikens små storlekar samt den släta och täta baksidan, ökar risken för vidhäftnings brott. Därför kräver monteringen av glasmosaik största noggrannhet med att få optimal vidhäftning. Med Fixbinder ökas fixets vidhäftning förmåga och fuktbeständighet.
3. Förstärkning av spånskivegolv för att öka böjstyvheten i konstruktionen. Hellimning av gipsskiva med cementbaserad fix förstärkt av Fixbinder. T.ex. 13 mm tjock golvgips limmad på 22 mm spontad spånskiva med regelavstånd C 600 motsvarar samma böjstyvhet som 22 mm spontad spånskiva med regleravstånd C 300. Använd 6-8 mm fixkam beroende på underlagets ytjämnhet.

**EGENSKAPER**

- \* ökar vidhäftningsförmåga av cementbaserad fix
- \* ger god fuktbeständighet
- \* ökar elasticiteten
- \* alkalisk betong minskar inte dispersionens verkan
- \* rekommenderas ej med andra cementbaserade produkter, t.ex. tillsatsmedel till golvspackel eller kakelfog

**TEKNISKA DATA**

Huvudbindemedel	polymerdispersion
Förtunning	vatten
Spec.vikt	1,0
Brandfarlighet	ej brandfarligt
Temperaturkänslighet	aktas för frost (efter torkning köldbästandigt)
Lägsta bearbetningstemperatur	+ 10°C

### BRUKSANVISNING

UTSPÄDNING:

Produkt	Fixbinder	vatten
Flexfix ( 20 kg )	5 l	ca. 2 l
Superfix ( 15 kg )	5 l	ca. 2,5 l
Kerapid ( 20 kg )	5 l	ca. 0,5 l
Flytfix ( 20 kg )	5 l	

Fixbinder och vatten blandas med fix enligt bifogad tabell. Redovisade vattenmängder för justering av konsistens är riktgivande värden.



Användning av tillsatsmedlet gör att massan hårdnar och torkar lite långsammare. Lätt belastning och fogning kan ske ca. 1 dygn senare än utan tillsatsmedlet ( Flexfix och Superfix). När det gäller Kerapid och Flytfix, är fördröjnings effekten ca. 5 timmar.  
Rådande omständigheter som rummets, underlagets och tillsatsmedlet temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet inverkar kraftigt på härdnings- och torktiden. Våra rekommendationer kan således betraktas endast som riktgivande.

**ARBETS- OCH  
MILJÖSÄKERHET**

Undvik onödig hudkontakt med färsk produkt. Av produkten kan fås ett separat varuinformationsblad och på produktetiketten finns anvisningar för hantering av produktrester.

**FÖRPACKNING**

5 l

**OBSERVERA**

Lagras svalt, ej under +1°C, i en väl sluten originalförpackning, max 1 år. Efter lång lagring bör den omröras väl före användningen.

Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utföringen av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem. I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.

**KIILTO OY**  
Teknisk avdelning  
Tel. +358 (0)3 2808 111

**KIILTO AB**  
Tel. 08-732 88 75