



KIILTO FLYTFIX

halvflytande fix på golv

Produktinformation

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE Flexibel fästmassa speciellt för sättning av storformatplattor på mineraliska underlag, målarfärg och klinker samt gips- och fibercementskivor på golv. När man sätter plattor på skivunderlag bör beaktas att underlaget är tillräckligt stabilt. Ersätter behovet av dubbellimning och säkerställer en god bruksfyllnad under plattorna. Lämpligt också på Kiiltos tätmembran samt för inne och utomhusbruk men ej objekt som är ständigt under vatten (t.ex. simbassänger).

UNDERLAG Underlagen skall vara fast, rengjorda och fria från lösa partiklar. Icke våtstarka spackelskikt bör avlägsnas och torra sugande underlag skall primas alternativt fuktas. Skivytor skall primas med Kiilto Otto Primer eller Kiilto Tatu Primer. Golvvärme bör kopplas av ca 1 dygn före plattsättning. Då plattsättning sker på målarfärg eller gamla klinkerytor bör beaktas beläggningens tillräckligt vidhäftning mot underlag. Vax, fett och annan smuts tvättas bort med Målartvätt och sköljes väl. När ytan torkat grovslipas den vid behov och samt renas från slipdamm.

EGENSKAPER

- * halvflytande konsistens
- * passar för värmegolv
- * fukt- och frostbeständigt, även för utomhus
- * gångbar efter ca. 5 timmar i rummets normala temperatur
- * lätt att bearbeta
- * lämpligt även för täckning av värmekablar före applicering av tätmembran / sättning av klinker.
- * kan användas för avjämning av underlagets smärre ojämnheter
- * Över 15 millimeters ojämnheter rekommenderas att spackla med Kestonit golvspackel.
- * rekommenderas ej för ytor som är ständigt under vatten (t.ex pooler)
- * ej på spånskivor

ÅTGÅNG 3,5 - 6 kg/m²

Rekommenderade tandningar

<u>Platttyp</u>	<u>Tandning</u>
Slät baksida (klinker)	8 - 12 mm
Nabbad baksida	8 - 15 mm
Räfflad baksida	8 - 15 mm

Plattans storlek styr vilken tandning som ska användas. D.v.s ju större platta desto större tandning.

BEREDNING

Kiilto Flytfix	20 kg
Vatten	4,0 – 4,5 l

TEKNISKA DATA

Typ	cement, kvartssand och plastbaserat pulver
Kornstorlek	max 0,5 mm



BEARBETNINGSTID	Ca. 1 timme räknat från vattentillsatsen Öppen tid ca 15 min.
REKOMMENDERADE ARBETSFÖRHÅLLANDEN	Torktiderna påverkas av temperaturen samt luftfuktigheten i rummet. Rummets och underlagets rekommenderade temperatur +18 - 20° C. Underlagets fuktighet < 90% RF. Under arbetet bör underlagets, fästmassans och plattornas temperatur vara minst +5°C
BRUKSANVISNING	Pulvret strös långsamt under ständig omrörning i kallt, rent vatten tills en jämn massa bildas. Massan får mogna ca. 5 min, varefter den ännu rörs om. I färdigblandad fästmassa får ej ytterligare vatten tillsättas. Applicering görs först med en slät spackel, varefter fästmassan kammats ut med en tandad spackel på ett område som kan plattsättas under 10 -15 min. För vidhäftningskontroll bör några plattor omedelbart lösgöras efter appliceringen. Baksidan skall vara täckt av fästmassa. Särskild uppmärksamhet bör iakttas för plattor med större upphöjningar (nabbar) på baksidan. OBS! Dra inte ut fästmassa på större yta än som kan plattsättas inom ca 15 min. Fogbredd väljs på estetiska grunder, samt efter storleksvariationer på plattorna. Vid fogbredder upp till 6 mm kan Kiilto Kakelfog användas, Kiilto Klinkerfog upp till 12 mm. Fogning kan ske ca. 5 timmar efter plattsättning, på täta underlag dock efter 1 dygn (18-20 °C). Element- och skivväggarnas hörn, fogar mellan vägg- och golvplattor och andra rörelsefogar tätas med Kestosil silikonfog.
ARBETS- OCH MILJÖSÄKERHET	Färsk massa är alkaliskt och irriterar hud och slemhinnor. Under blandningen rekommenderas andningsskydd. Av produkten kan fås ett separat varuinformationsblad och på produktetiketten finns anvisningar för hantering av produktrester.
FÖRPACKNINGAR	20 kg säck
OBSERVERA	Lagringstid 6 månader för obruten säck i torra utrymmen. Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera saktligheten och utförandet av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem. I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.

KIILTO OY
Teknisk avdelning
Tel. +358 (0)3 280 8111

KIILTO AB
Tel. 08 - 732 88 75