



# KIILTO START PRIMER

## Produktinformation

<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b>	Vattenbaserad golvprimer för sugande och täta ytor inomhus före spackling. Kan användas på: <ul style="list-style-type: none"><li>- Betong och cementbaserad golvspackel (utspädning: 1 del primer/4 delar vatten)</li><li>- Golv med gamla limrester av t.ex harts-och bitumenlim ( utspäd ej)</li><li>- För golv som är känsliga för fukt, t.ex av gips eller trämaterial (utspäd ej)</li><li>- Skivunderlag, som spån- och gipsskivor ( utspäd ej)</li><li>- Täta underlag, t.ex målarfärg och klinker ( utspäd ej)</li></ul>	
<b>EGENSKAPER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* torkar snabbt</li><li>* god fuktbeständighet</li><li>* fungerar som häftbrygga mellan spackel och undergolv</li><li>* alkalisk betong minskar inte primerns funktion</li><li>* ej lämpligt som tillsatsmedel för spackelmassa</li></ul>	
<b>TEKNISKA DATA</b>	Förtunning	vatten
	Spec.vikt	1,0
	Färg	rosa
	Eldfarlighet	ej eldfarligt
	Köldbeständighet	ej beständigt
	Lägsta bearbetningstemperatur	+ 10°C
<b>DRYGHET</b>	Utspäd primer på sugande underlag: Primer 1l.+ vatten 4l. = 5l. → ca.30 m <sup>2</sup> Koncentrerad primer på täta underlag: Primer 1l. → ca. 10 m <sup>2</sup> .	
<b>REKOMMENDERADE ARBETFÖRHÅLLANDEN</b>	Rummets och underlagets temperatur	+18...+20°C
	Underlagets fuktighet	- trä 8...12 % - betong max. 90 % RF eller under 4 %
	Rådande omständigheter som rummets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet inverkar kraftigt på torkningen. Våra rekommendationer kan således betraktas som riktgivande.	
<b>BRUKSANVISNING</b>	Avlägsna cementhud, damm samt smuts och fett från underlaget. Vid behov görs en maskinell slipning / fräsning. Applicera primern i ett tunnt, jämnt skikt med t.ex filtapplicator eller borste. Undvik pölbildning av primer. Betong och spackelunderlag som primats kan spacklas direkt i våt primer utan torktid. På skivunderlag eller täta underlag samt på gamla limrester får primern torka ca. 2 timmar före spackling. Spacklingen måste utföras senast ett dygn efter primning. <b>Obs!</b> Parkett som limmas till underlaget eller värmegolv som installeras, skall cementhud, limrester och andra faktorer som kan försvaga underlaget avlägsnas. Primningen görs bara på sådana ställen som skall spacklas. Underlag av stavparkett får varken primas eller spacklas. På skivunderlag limmas parkett direkt på skivorna utan primer eller spackel.	



**ARBETS- OCH  
MILJÖSÄKERHET**

Undvik onödig hudkontakt med färsk produkt. Av produkten kan fås ett separat varuinformationsblad.

**FÖRPACKNING**

1, 3 och 10 liter

**OBSERVERA**

Lagras svalt, ej under +1°C, i en väl sluten originalförpackning max. 1 år. Efter lång lagring omröras före användning.

Våra anvisningar baserar sig på laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte kontrollera sakligheten och utföringen av arbetet eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem.

I osäkra fall står fabriken tekniska service till Er tjänst.

**KIILTO OY**  
Teknisk avdelning  
Tel. +358 (0)3 280 8111

**KIILTO AB**  
Tel. 08 - 732 88 75